



HT7602 产品说明书

产品说明	<p>HT7602是一支8官聚酯丙烯酸酯；高固含低粘度. 具有流平快、润湿性佳、耐黄变性佳、耐水性佳、耐高温等特点。能有效防止UV的麻点针孔等问题，特别适合于汽车内饰，大面积UV、UV木器无溶剂喷涂、木器辊涂、淋涂、UV油墨等应用领域。</p>	
产品特性	<p>低气味，无卤。 对各类基材润湿性佳、无刺激。 流平好、高硬度 耐黄变性佳、耐水性佳、净味 UV</p>	
建议用途	<p>汽车内饰 塑胶大面积UV漆 UV木器无溶剂喷涂、辊涂、淋涂 UV 油墨</p>	
产品规格	<p>官能基数（理论值）</p> <p>外观(目视)</p> <p>粘度（CPS/25℃）</p> <p>酸值（mgKOH/g）</p> <p>色度（APHA）</p> <p>有效成份（%）</p>	<p>8 官</p> <p>澄清透明液体</p> <p>800-3200</p> <p>≤15</p> <p>≤ 300</p> <p>100</p>
包装方式	<p>净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。</p>	
储存条件	<p>树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。</p>	
使用事项	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	