



## CR91908 产品说明书

<b>产品说明</b>	<b>CR91908</b> 是一支六官聚氨酯丙烯酸酯树脂；具有粘度低，硬度高，耐磨好的特点。主要用在 UV 涂料和油墨中。	
<b>产品特性</b>	粘度低 硬度兼顾韧性 良好的抗磨损性	
<b>建议用途</b>	金属涂料 塑料涂料 柔印油墨	
<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	6 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	4000-8000
	色度（APHA）	≤ 100
	有效成份（%）	100
<b>包装方式</b>	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。	
<b>储存条件</b>	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
<b>使用事项</b>	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	