



HC5800 润湿流平剂

产品说明书

产品说明 HC5800 是丙烯酸反应型含氟共聚物，是反应型光固化流平剂，含丙烯酸的反应性烯键，可以通过与丙烯酸稳定的结合，低表面张力，具有很好的润湿分散与流平效果，不影响层间附着力。适合指甲油、真空电镀底漆、大面积 UV 光固化涂料等领域。

产品特性 优异的润湿分散及流平效果
低表面张力
附着力好

建议用途 聚氨酯 PU 涂料
光固化涂料
溶剂型涂料
金属烤漆

产品规格	外观(目视)	澄清透明液体
	密度(g/cm ³)	1.15
	活性份(%)	100
	溶剂种类	-

用法与用量 可在生产过程中的任何时段加入，试验前请先试验。
建议对总配方量 0.01-0.3%

包装方式 净重25KG蓝色铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。