



HC5810 润湿流平剂

产品说明书

产品说明 HC5810 是聚醚改性聚硅氧烷，具有优异的抗缩孔性，在 UV 光固化、聚氨酯、PU 涂料体系能有效改善流平性和光泽度，表面清爽性和抗刮伤性能，防止黏连等特性。可推荐用于光固化涂料、聚氨酯涂料、溶剂型涂料等领域。

产品特性 优异的抗缩孔性
改善流平性和光泽度，表面清爽性和抗刮伤性能
防止黏连

建议用途 光固化涂料
聚氨酯涂料
溶剂型涂料

| | | |
|-------------|------------------------|--------|
| 产品规格 | 外观(目视) | 澄清透明液体 |
| | 密度(g/cm ³) | 1.10 |
| | 活性份(%) | 100 |
| | 溶剂种类 | - |

用法与用量 可在生产过程中的任何时段加入，试验前请先试验。
建议对总配方量 0.1-0.5%

包装方式 净重25KG蓝色铁桶。

储存条件 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

使用事项 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
每批次货物需检测后才能投入生产。