



HP6500 产品说明书

产品说明	<p>HP6500 是特殊改性丙烯酸酯树脂,可以在一涂 UV 中做主要成份,具有银粉排列效果佳,银油储存稳定性好,反应速度快,耐酒精好,耐 RCA 优,加色重涂效果好,因其施工方便,广泛应用在笔记本、平板电脑、家电、摩托车、酒瓶盖、化妆品外包等塑胶涂装上。</p>	
产品特性	<p>附着力极好 反应速度快 银排效果佳,银油长期储存稳定性好 加色重涂性好</p>	
建议用途	<p>一涂实色漆 一涂银粉珠光漆 色漆底漆 低能量固化罩光漆</p>	
产品规格	<p>官能基数 (理论值)</p> <p>外观(目视)</p> <p>粘度 (CPS/25°C)</p> <p>色度(Gardner)</p> <p>有效成份(%)</p>	<p>5 官</p> <p>微黄微浑液体</p> <p>700-2600</p> <p>≤1</p> <p>55±5</p>
包装方式	<p>净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。</p>	
储存条件	<p>树脂请保存阴凉或避光干燥处,并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C,正常状况下储存稳定性至少6个月。</p>	
使用事项	<p>避免沾触皮肤眼睛及衣物,操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净,并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。</p>	